

LES FACILITAMOS HOJA TÉCNICA

[www.comprarpegamento.com](http://www.comprarpegamento.com)

---

pegamento@comprarpegamento.com

# MSP Turbo



**Adhesivo de agarre inmediato, en 3 segundos. Ideal para pegado vertical**



## Descripción

Adhesivo elástico de agarre inicial inmediato y elevada resistencia. Grandes propiedades adhesivas tanto en exterior (paneles, tejas, cornisas), como en interior (zócalos, espejos, revestimientos).

## Ventajas

- Resistente al moho (sin biocidas añadidos)
- Resistente a las bacterias
- Agarre inicial inmediato (3 seg).
- Pega sobre superficies húmedas.
- Incluso bajo agua.
- Resistencia térmica (-40°C +100°C).
- Resiste a rayos UV y humedades.
- Sin disolventes.

## Usos recomendados

Especialmente formulado para el pegado:

- **en exterior:** paramentos, paneles, cobertizos, tejas, cornisas, fijación de objetos, aplicaciones en piscinas (gresite, squimer...)...
- **en interior:** revestimientos, paneles, zócalos, espejos, cerámicos, objetos diversos...

## Instrucciones de aplicación



**Adhesivo:** Listo para su uso

**Soportes:** Deberán estar limpios, secos, exentos de polvo y partículas sueltas.

Aplicar con pistola, en cordones o por puntos separados entre sí 15cm aprox.

Presionar fuertemente 3 segundos la pieza a fijar.

No someter la unión a esfuerzos durante las primeras 24 hs.

## LIMPIEZA

Para la limpieza del producto aún sin curar en manos y herramientas, aconsejamos el uso de disolvente tipo acetona o isopropanol.

**Debido a la gran variedad de materiales que se pueden utilizar se recomienda hacer anteriormente un test de adherencia.** Consultar página web del producto.

Para soportes donde la adherencia no sea la idónea, se recomienda utilizar una imprimación.

-En soportes no porosos se recomienda la imprimación Primer Panel Tack.

-En soportes porosos se recomienda la imprimación Prep P.

## Rendimiento

10 metros lineales aprox. Por cartucho de 290 ml., para cordones de 5 mm de diámetro.

## Características técnicas

BASE	Tecnología Híbrida
COLOR	Blanco
TIEMPO FORMACION DE PIEL	15 minutos aprox. (20°C / 50% HR)
DUREZA SHORE "A"	60 aprox. (DIN 53505)
ALARGAMIENTO A ROTURA	>100% aprox. (DIN 53504/ISO 37)
RESISTENCIA MECÁNICA	39 kg/cm <sup>2</sup> (a los 7 días)
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C a +35°C
TEMPERATURA DE SERVICIO	-40°C a +100°C

## Almacenaje

18 meses en envases originales, en un local atemperado y al abrigo de la humedad.

## Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30600374	Blanco - Cartucho 290 ml	12	8412663016076

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



**Bostik SA Francia - Département Grand Public** - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

**Bostik SA España** – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – [www.bostik.es](http://www.bostik.es) - [asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com)